


Technisches Merkblatt

Sto-Gewebewinkel Strong

Vorgeformtes, verstärktes Glasfasergewebe



Charakteristik

Anwendung	• außen • zur Eckausbildung bei Fassadendämmsystemen
Eigenschaften	• aus verstärktem Glasfasergewebe
Format	• Länge: 260 cm • Gewebeschenkel: 10 x 15 cm

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Flächengewicht	ETAG 004 / Anhang C 6.1	540 g/m ²	
Reißfestigkeit Anlieferungszustand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	4.340 N/50mm	Kettrichtung
Reißfestigkeit Anlieferungszustand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	9.876 N/50mm	Schussrichtung
Restreißfestigkeit nach Alterung	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	2.843 N/50mm	Kettrichtung
Restreißfestigkeit nach Alterung	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	6.586 N/50mm	Schussrichtung

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen	Die Verklebung der Dämmplatten muss ausreichend ausgehärtet sein. Für die Trocknungs- und Abbindezeiten der organischen Klebmasse oder des mineralischen Klebemörtels gelten die Angaben in dem jeweiligen Technischen Merkblatt. Die Dämmplattenfläche muss sauber, trocken, versatzfrei und planeben sein und fluchtgerichte Kanten haben.
----------------------	--

Technisches Merkblatt

Sto-Gewebewinkel Strong

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C
--------------------------------	--

Applikation

Ggf. den Gewebewinkel zuschneiden.
Den Unterputz im Bereich der Kanten vollflächig in der Breite des Gewebes auftragen.
Den Gewebewinkel lot- und fluchtgerecht sowie blasenfrei in das obere Drittel des Unterputzes einbetten.
Um eine Aufdopplung der Unterputzschicht im Eckbereich zu vermeiden, überschüssiges Material mit einer Glättkelle aus Edelstahl abziehen.

Wenn mehrere Gewebewinkel verwendet werden, die Gewebewinkel stumpf aneinander stoßen.

Bei der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Ecke heranzuführen, um eine ausreichende Überlappung sicherzustellen.

Liefern

Farbton	Gelb
----------------	------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und eben lagern.
-------------------------	--------------------------

Kennzeichnung

Produktgruppe	Armierungsgewebe
----------------------	------------------

Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Gewebewinkel Strong

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at