


Technisches Merkblatt

Sto-Rissfüller fein

Füllmaterial auf Dispersionsbasis



Charakteristik

- Anwendung**
- außen
 - zur Rissverfüllung im Rahmen der Sto-Rissanierungssysteme
 - für organische, mineralische, gestrichene Untergründe
 - für Rissgrößen von 1-20 mm
 - nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen

- Eigenschaften**
- gebrauchsfertiger, elastischer Rissfüller mit äußerst geringem Nachschwindverhalten
 - rissfreies Abtrocknen
 - hohe Flankenhaftung

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte		1,7 - 1,9 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

- Anforderungen**
- Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen, Microorganismen (wie Algen und Pilze) und Trennmitteln sein.

- Vorbereitungen**
- Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur**
- Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

- Materialzubereitung**
- Verarbeitungsfertig

- Verbrauch**
- Anwendungsart ca. Verbrauch
- Der Verbrauch richtet sich nach Rissbreite und Risstiefe

Technisches Merkblatt

Sto-Rissfüller fein

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Applikation
einfache Verarbeitung
Risse grundsätzlich als V-Fuge (schwalbenschwanzförmig) erweitern.
Rissflanken mit StoPrim Micro oder StoPrim Grundex grundieren.
Risse in einem Arbeitsgang mit Sto-Rissfüller auffüllen und planspachteln.
Tiefere Risse in 2 Arbeitsgängen bearbeiten.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit
Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Liefern

Farbton
Naturweiß

Verpackung
Eimer

Lagerung

Lagerbedingungen
Im fest verschlossenen Originalgebinde, kühl und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer
Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bei Einhaltung der Lagerbedingungen bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026
Nach Anbruch zeitnah verbrauchen. Eingebraachte Verunreinigungen können die Haltbarkeit verkürzen, z. B. durch verschmutztes Werkzeug.

Kennzeichnung

Produktgruppe
Spachtelmasse

Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel
Polymerdispersion
Silikatische Füllstoffe
Wasser
Glykolether
Lagerungsschutzmittel auf Basis 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Technisches Merkblatt

Sto-Rissfüller fein

	Lagerungsschutzmittel auf Basis Bronopol (INN)
Sicherheit	Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at