

Technisches Merkblatt

StoCera 100

Keramikplatten in modularen Formaten im Raster
125 mm



Charakteristik

Anwendung	• außen • als Fassadenbekleidung • auf Wärmedämm-Verbundsystemen, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und massiven Untergründen
------------------	--

Eigenschaften	• unifarben glasierte und markante Keramikplatten in einem abgestimmten Farbsystem • ausgeprägte Farbigkeit und Struktur • höchste Witterungsbeständigkeit • angepasst an metrische Baurichtmaße • erfüllt die Anforderungen gemäß EN 14411 für die Anwendung im Außenbereich • für den Einsatz auf WDVS von Sto zugelassen
----------------------	--

Format	• Verlegung einzeln oder modular • Verlegung mehrerer Formate im Rastermaß von 125 mm • Länge x Höhe x Dicke, Angabe in mm: • 119 x 119 x 6 • 244 x 56 x 6 • 244 x 119 x 6 • 244 x 244 x 6
---------------	--

Optik	• Oberfläche: glänzend oder seidenmatt glasiert, eben • Kanten: unglasiert, glasierte Kanten auf Anfrage
--------------	---

Besonderheiten/Hinweise	• Fugenbreite: 6 mm • alle Flächenangaben beziehen sich auf die fertig verlegte Fläche und schließen die Fugen ein, z. B. Stück/ m² • Lieferzeit, Mindestbestellmenge sowie Fracht-/Transportkosten auf Anfrage • weitere Hinweise: siehe StoCera Handbuch
--------------------------------	--

Untergrund

Anforderungen	- fest, trocken, sauber, tragfähig - frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln - Keinen Leichtunterputz verwenden.
----------------------	--

Technisches Merkblatt

StoCera 100

- Klebeflächenanteil der Dämmplatten: mindestens 60 %
- Verdübelung des WDVS: durch das Gewebe

Verarbeitung

Applikation

Fugenbreite: 6 mm

Vorbereitung:

- Die Fassadenfläche lotgerecht und fluchtgerecht ausmessen.
- Die Fassadenfläche im Verband aufteilen. Die Gebäudeecken im Verband einplanen.
- Die Zuschnitte planen.
- Die Zuschnitte an verdeckter Stelle ausführen.
- Achtung: Soweit vorhanden, glasierte Kanten für die Ausführung im Eckbereich verwenden. Anderenfalls Gehrungsschnitte oder Leisten vorsehen.
- Die Gebäudetrennfugen in den Keramikbelag übernehmen.
- Die Feldbegrenzungsfugen planen.

Verklebung:

- Verlegemörtel: StoColl KM
- Fugenmörtel: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- Die offene Zeit des Klebers beachten.

Verlegung:

- Produkt im Floating-Buttering-Verfahren verlegen.
- Toleranzen über die Fugenbreite ausgleichen.
- Gebäudeecken im Verband richtig verlegen.
- Empfehlung für den Eckbereich: Zuschnitte zum Ausgleich von Toleranzen vermeiden.

Verfugung:

- Die keramischen Fliesen erst verfugen, wenn der Kleber trocken ist.
- Die Abbindezeit beachten. Siehe Technisches Merkblatt des Klebers.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Abweichungen durch verschiedene Chargen minimieren:

- Die komplette Menge auf einmal bestellen, die für ein Bauvorhaben benötigt wird.
- Zusätzliche Mengen frühzeitig nachbestellen.

Ein gleichmäßiges Erscheinungsbild erreichen:

- Die keramischen Fliesen aus mehreren Paletten gleichzeitig entnehmen und aus mehreren Gebinden gemischt verarbeiten.
- Beim Verlegen der keramischen Fliesen auf eine gute Mischung achten.
- Nachbestellungen untermischen oder auf optisch getrennten Flächen verlegen, z. B. Trennung durch Gebäudeecken.

Technisches Merkblatt

StoCera 100

Zulassungen beachten:

- Die nationalen und internationalen Zulassungen beachten.

Weitere Informationen beachten:

- siehe StoCera Handbuch
- siehe Verarbeitungsrichtlinie

Glasierte Kanten:

- Glasierte Kanten auf Anfrage

Liefern:

- Bestellungen mit Angabe von Farbton und Format, siehe Sortiment
- Die komplette Menge auf einmal bestellen, die für ein Bauvorhaben benötigt wird.

Liefern

Farbton 50 kräftige Farben: seidenmatt glasiert, 8 Komplementärfarben: glänzend

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Lagerdauer Verschluss unbegrenzt lagerfähig.

Kennzeichnung

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.
Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt


StoCera 100

Anhang: Technische Eigenschaften


Stranggepresste keramische Platte nach EN 14411, Anhang A, Gruppe A_b, Präzision (GL)

A Maße und Oberflächenbeschaffenheit

- A1 Länge (L) und Höhe (H) $\pm 1\% / \pm 2 \text{ mm}$
 A2 Dicke (D) $\pm 10\%$
 A3 Geradheit der Kanten $\pm 0,5\%$



- A4 Rechtwinkligkeit $\pm 1\%$
 Bezug: Länge der kleineren Seite



Toleranzwerte, bestimmt über Kantenlängen

Werkmaß	Länge, Breite	Dicke	Geradheit der Kanten	Rechtwinkligkeit	Kantenwölbung
244 mm	242-246 mm		$\pm 1,2 \text{ mm}$	$\pm 2,4 \text{ mm}$	$\pm 1,2 \text{ mm}$
119 mm	118-120 mm		$\pm 0,6 \text{ mm}$	$\pm 1,2 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \text{ mm}$
56 mm	55-57 mm		$\pm 0,3 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \text{ mm}$	$\pm 0,3 \text{ mm}$
6 mm		5-7 mm			

StoCera 100_1


Technisches Merkblatt

StoCera 100

A5 Ebenflächigkeit

A5a Mittelpunktswölbung $\pm 0,5 \%$

Bezug: Diagonale L_D




A5b Kantenwölbung $\pm 0,5 \%$

Bezug: sichtbare Seite



A5c Windschiefe $\pm 0,8 \%$

Bezug: Diagonale L_D



A6 Oberfläche mängelfrei $\geq 95 \%$

Toleranzmaße, bezogen auf die Diagonale L_D

Format	Diagonale (L_D)	Mittelpunkts- wölbung	Windschiefe
244 x 56 x 6	250	$\pm 1,3 \text{ mm}$	$\pm 2 \text{ mm}$
244 x 119 x 6	271	$\pm 1,4 \text{ mm}$	$\pm 2,2 \text{ mm}$
244 x 244 x 6	345	$\pm 1,7 \text{ mm}$	$\pm 2,7 \text{ mm}$
119 x 119 x 6	168	$\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 1,3 \text{ mm}$

StoCera 100_2

Technisches Merkblatt

StoCera 100

	Materialeigenschaften	Anforderung nach Produktnorm	Prüfnorm	Ergebnis
B	Physikalische Eigenschaften			
B1	Wasseraufnahme Eb	$0,5\% \leq E_b \leq 3\%$	10545-3	erfüllt
B2	Bruchlast	$\geq 600 \text{ N}$	10545-4	erfüllt
B3	Biegefestigkeit	$\geq 23 \text{ N/mm}^2$	10545-4	erfüllt
B7	Widerstand gegen Glasurrisse	Bestanden	10545-11	erfüllt
B8	Frostbeständigkeit	Bestanden	10545-12	erfüllt
B12	kleine Farbabweichungen	$\Delta E_{cmc} < 0,75$	10545-16	erfüllt
C	Chemische Beständigkeit			
C1a	Beständigkeit gegen Fleckenbildner			$\geq$ Klasse 4
E	Sonstige Prüfungen			
E1	Porenvolumen nach DIN 66133			$\geq 6 \text{ mm}^3/\text{g}$
E2	Porenradienmaximum nach DIN 66133			$\geq 0,04 \text{ }\mu\text{m}$
E3	Dichte/ Scherbenrohddichte			$2,4 \text{ kg/dm}^3$
E4	Haftzugfestigkeit (StoColl KM/ Keramik)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 12004	erfüllt

Hinweise: Produkte gemäß EN 14411 werden nach ihrem Nennmaß, = Koordinierungsmaß, bezeichnet. Für eine Verwendung an der Fassade ist jedoch die hier praktizierte Angabe des Werksmaßes geboten, da die sich ergebende Dimension der Fuge wesentlich und prägnant zum Verlegebild beiträgt und wünschenswerterweise sofort erkennbar sein sollte. Aus der Angabe des Werkmaßes ergibt sich kein besonderer Anspruch an eine chargenübergreifende Maßgenauigkeit der Platten.

Die Skizzen zur Bestimmung der Maßhaltigkeit entsprechen nicht den normativen Anforderungen sondern geben nur einen baupraktisch akzeptierten Ansatz zur Bestimmung der Verwendbarkeit an.

Im Zweifelsfall kann eine sachverständige Bewertung nach ISO 10545-2 erforderlich sein.

StoCera 100_3

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at