

Technisches Merkblatt

StoCresto S

Plastischer, farblich akzentuierter Steinverblander



Charakteristik

Anwendung	• außen • innen • als Fassadenbekleidung • auf Wärmedämm-Verbundsystemen, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und massiven Untergründen
Eigenschaften	• frostbeständig gemäß DIN EN 771-5 • Herstellung gemäß DIN EN 771-5 • Wasseraufnahme: 55 g/m²*s0,5
Format	• bis zu 400 verschiedene Formen je Produktserie • maximale Abmessungen in mm, z. B. bei StoCresto S 100 Serie: 440 x 30 x 250 • minimale Abmessungen in mm, z. B. bei StoCresto S 200 Serie: 85 x 25 x 20 • Dicke in mm: 10-35
Optik	• Oberfläche: strukturiert, rau • Kante der StoCresto S 100-300 Serie: ungleichmäßig abgerundet • Kante der StoCresto S 400-600 Serie: ungleichmäßig winklig gebrochen • Glanzgrad: matt

Untergrund

Anforderungen	Untergrund generell: - fest, trocken, sauber, tragfähig - frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln - Keinen Leichtunterputz verwenden. - Klebeflächenanteil der Dämmplatten: mindestens 60 % - Verdübelung des WDVS: durch das Gewebe
----------------------	---

Verarbeitung

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch
	Verbrauch je nach Bedarf	
	Der Verbrauch pro Quadratmeter ist abhängig vom nach Planervorgabe entwickelten Design der Steinverblander und muss für dieses objektspezifisch ermittelt werden.	

Technisches Merkblatt

StoCresto S

Applikation

Hinweise:

Fugenbreite: 10-12 mm

Verklebung:

- Verlegemörtel: StoColl KM
- Fugenmörtel: StoColl FM-K, StoColl FM-E
- das Produkt im Floating-Buttering-Verfahren verlegen

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Abweichungen durch verschiedene Chargen minimieren:

- Die komplette Menge auf einmal bestellen, die für ein Bauvorhaben benötigt wird.

Abwechslung von verschiedenen Farbtönen erreichen:

- Beim Verlegen der Steine auf eine gute Mischung achten.
- Empfehlung:
- Die Steine von verschiedenen Paletten oder Kartons untereinander mischen.
- Die Steine vor der Verklebung auf dem Boden zur Begutachtung des optischen Ergebnisses auslegen.

Zulassungen:

- Die nationalen und internationalen Zulassungen beachten.

Weitere Informationen beachten:

- siehe Sortimentsübersichten
- siehe Verarbeitungsrichtlinie

Liefern

Farbton Farblich akzentuiert, siehe Sortiment

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Lagerdauer Verschlussen unbegrenzt lagerfähig.

Gutachten / Zulassungen

ETA-16/0684

StoTherm Cladding 1
Europäische Technische Bewertung

Kennzeichnung

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Technisches Merkblatt

StoCresto S

Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at