


Technisches Merkblatt

StoCryl NB

Nachbehandlungsmittel



Charakteristik

Anwendung	• als Verdunstungsschutz für Beton und PCC - Systeme • als Schutz gegen Austrocknung • zur Vermeidung von Schwindrissen
Eigenschaften	• Polymerdispersion auf Acrylatbasis • guter Sperrkoeffizient • kein Ablaufen an vertikalen Flächen • überarbeitbar mit StoCretec-Beschichtungen auf Acrylatbasis

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

Anforderungen	Die frische Beton- oder Zementmörteloberfläche muss nach dem Verdichten und Abreiben noch mattfeucht sein. Bei der chemischen Nachbehandlung ist ein nachträgliches Befeuchten des erhärteten Betons oder Zementmörtels nicht mehr möglich.
----------------------	--

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur	Unterste Verarbeitungstemperatur: +5 °C Oberste Verarbeitungstemperatur: +30 °C
--------------------------------	--

Applikation

StoCryl NB unverdünnt im Spritz- oder Sprühverfahren auftragen.

Bei der Verarbeitung ist zu beachten, dass die Oberfläche vollständig benetzt ist. Zur Sicherstellung der Absperwirkung kann ein zweiter Auftrag erfolgen, wenn die Filmbildung der ersten Schicht eingesetzt hat.

Wichtig:

Technisches Merkblatt

StoCryl NB

Das Besprühen der frischen Beton- oder Zementmörteloberfläche muss dann erfolgen, wenn der Hydratationssog einsetzt, d. h. wenn die Oberfläche matt wird, aber der Farbton noch nicht von dunkel zu hell gewechselt hat.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit	Überarbeitungszeit: Bei +20°C: ca. 24 Stunden mit StoCretec-Beschichtungen auf Acrylatbasis.
Reinigung der Werkzeuge	Umgehend nach Gebrauch mit Wasser reinigen, abgebundenes Material kann nur mechanisch entfernt werden.
Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Oberflächen, die nochmals mit Zementmörtel (auch PCC oder SPCC) überarbeitet werden, sind konventionell nachzubehandeln. Allgemeine Verarbeitungshinweise unter www.stocretec.de sowie im Anhang des aktuellen Technischen Handbuchs.

Liefern

Verpackung Kanister

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00886-003	StoCryl NB	20 l Kanister

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Lagerdauer Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

Produktgruppe Nachbehandlungsmittel

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen

Technisches Merkblatt

StoCryl NB

erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at