


# Technisches Merkblatt

## StoLook Punto F

Feinstes Marmormehl bzw. Ziegelmehl zum Tönen von StoCalce Veneziano und StoCalce Marmorino



### Charakteristik

**Anwendung**

- innen
- zum natürlichen Tönen von StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS und StoCalce Activ

**Eigenschaften**

- zur Erzielung von Oberflächen mit Marmor- und Steincharakter

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur** Unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +5 °C

**Mischungsverhältnis**

- Max. 20 % in StoCalce Veneziano
- Max. 16 % in StoCalce Marmorino
- Max. 20 % in StoLevell Calce FS
- Max. 20 % in StoCalce Activ

**Materialzubereitung** StoLook Punto F nach Bedarf in das Basismaterial einschütten und maschinell aufrühren. Mit steigender Zugabe von StoLook Punto F steigt die Farbtonintensität der Oberflächenoptik. Maximale Mischungsverhältnisse beachten.

**Applikation** Abhängig von Basismaterial und Oberflächentechnik.

**Reinigung der Werkzeuge** Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges** Wird das maximale Mischungsverhältnis überschritten, wird das Basismaterial zu trocken und verliert seine optimale Verarbeitungskonsistenz. Die Marmormehle können innerhalb des max. Mischungsverhältnisses untereinander kombiniert werden.

Das Ziegelmehl Coccio Pesto darf nur in der Menge angerührt werden, welche noch am selben Tag verarbeitet wird. Aufgrund einer chemischen Reaktion härtet das angerührte Material nach 12 Stunden aus.

Anwendung auf Flächen mit Wassereinwirkung:  
- Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1:2017-04 und gemäß Merkblatt Nr. 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

# Technisches Merkblatt

## StoLook Punto F

- Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet.

### Liefern

**Farbton** Giallo Mori (gelber Morimarmor), Rosso Verona (roter Veroneser Marmor), Verde Alpi (grüner Alpenmarmor), Nero Ebano (schwarzer Marmor), Coccio Pesto (Ziegelmehl)

**Verpackung** Eimer

### Lagerung

**Lagerbedingungen** Fest verschlossen und frostfrei lagern.

### Kennzeichnung

**Produktgruppe** Pigmentpulver

### Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel  
Mineralische Füllstoffe

**Sicherheit** Sicherheitsdatenblatt beachten!

### Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.  
Richtstraße 47  
A - 9500 Villach  
Telefon: 04242 33-1330  
Telefax: 04242 34-347  
www.sto.at