


Technisches Merkblatt

StoPrep Isol

Wässriger, isolierender, kationischer Voranstrich



Charakteristik

Anwendung	• außen • innen • als Isolieranstrich und Grundbeschichtung für nachfolgende Dispersionsfarben, Silikatfarben und Siliconharzfarben im Innenbereich • als Isolieranstrich und Grundbeschichtung für nachfolgende Dispersionsfarben und Siliconharzfarben im Außenbereich • für alkalische Untergründe • für nikotinverseuchte Untergründe • für Untergründe mit Wasserflecken
------------------	---

Eigenschaften	• sehr gut isolierend • sehr gute Haftung • isolierend bei alkalitätsbedingten Flecken und Farbtonunterschieden in der Schlussbeschichtung • isolierend bei Nikotinflecken, Rußflecken, Wasserflecken • isolierend bei verfärbenden Holzinhaltsstoffen, z. B. Lignin bei Spanplatten, Gipskartonplatten • trocknet schnell durch ein kationisches Bindemittel • Untergrundsauhfähigkeit wird reduziert • haftvermittelnd • geruchsarm
----------------------	---

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.			

Untergrund

Anforderungen	Untergrund generell: - fest, trocken, sauber, tragfähig - frei von Fetten und Staub
----------------------	---

Technisches Merkblatt

StoPrep Isol

- frei von Sinterschichten und Trennmitteln

Vorbereitungen

1. Den Untergrund vor der Verarbeitung prüfen und beurteilen. Die vorhandene Beschichtung auf Tragfähigkeit prüfen.
2. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Materialzubereitung

1. Das Produkt gut aufrühren.
Hinweis:
Das Produkt ist verarbeitungsfertig. Das Produkt darf nicht verdünnt werden.
2. Die benötigte Menge für die Verarbeitung in ein sauberes Gefäß umfüllen.
Empfehlung: Das Produkt mit einer Einwegrolle und Pinsel verarbeiten.
3. Das Material im Originalgebinde nicht verunreinigen.
Hinweis:
- Das Material wird bei Verunreinigungen dickflüssig und wird unbrauchbar.
- Das verunreinigte Material ist nicht mehr lagerfähig.

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch	
pro Anstrich	0,10 - 0,19	l/m ²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau

- Zwischenbeschichtung:
- Das Produkt unverdünnt auftragen.
 - Abhängig von Art und Zustand des Untergrundes sowie der Intensität des zu isolierenden Stoffes, einen zweiten Anstrich applizieren.
 - Bei Gipskartonplatten und bei Holzspanplatten kann ein zweiter Anstrich notwendig sein.
- Schlussbeschichtung:
- Innenfarben und Außenfarben von Sto

Applikation

Streichen, Rollen

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

- Trocknung:
- Das Produkt trocknet physikalisch, indem Wasser verdunstet.
- Folgende Faktoren beeinflussen die Trocknung und Aushärtung vor einer möglichen Überarbeitung:

Technisches Merkblatt

StoPrep Isol

- hohe Luftfeuchtigkeit
- niedrige Temperaturen
- ungünstige Witterungsbedingungen

Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
--------------------------------	---

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges	Das Produkt nicht auf Eisen, Stahl und feuchte Untergründe auftragen. Das Produkt ist eingeschränkt witterungsbeständig und darf nicht dem Regen ausgesetzt werden. Das Produkt im Außenbereich mit einer Deckbeschichtung zügig überarbeiten. Bei der Anwendung im Bad und Sanitärbereich: - Das Produkt ist nur für Flächen mit der Wassereinwirkungsklasse W0-I (geringe Wassereinwirkung) geeignet. - Die Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1:2017-04 und gemäß Merkblatt Nr. 5 des Bundesverband der Gipsindustrie e.V. beachten.
--	--

Liefern

Farbton	Weiß
----------------	------

Abtönbar	nicht abtönbar
-----------------	----------------

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken lagern. Fest verschlossen und frostfrei lagern.
-------------------------	---

Lagerdauer	Angebrochene Gebinde schnell verarbeiten. Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.: Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2026
-------------------	--

Kennzeichnung

Produktgruppe	Voranstrich
----------------------	-------------

Zusammensetzung

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel
Polymerdispersion
Titandioxid
Silikatische Füllstoffe
Wasser

Technisches Merkblatt

StoPrep Isol

Verdicker
Dispergiermittel
Entschäumer
Lagerungsschutzmittel auf Basis 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten!
Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

Verursacht schwere Augenreizung. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

EUH208

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Hierbei handelt es sich um Konservierungsstoffe.
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

EUH211

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at