


Technisches Merkblatt

StoPur WV 200 transparent

PUR Versiegelung, wässrig, matt, transparent



Charakteristik

Anwendung

- innen
- als transparente Versiegelung auf PUR Bodenbeschichtungen mit geringer Belastung

Eigenschaften

- schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur

Optik

- matt
- transparent

Besonderheiten/Hinweise

- Anwendung auch auf Wandflächen möglich

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Viskosität (bei 23 °C)	EN ISO 3219	350 - 550 mPa.s	Mischung
Dichte (Mischung 23 °C)	EN ISO 2811	1,03 - 1,09 g/cm ³	Mischung

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Generell:

- trocken, ausgehärtet
- saubere StoPur Versiegelungen oder StoPur Beschichtungen

Versiegelung:

- Innerhalb von 72 h versiegeln: Neubeschichtungen auf PUR Basis können direkt nach der Aushärtung mit StoPur WV 200 transparent versiegelt werden.
- Nach 72 h versiegeln: Die Altbeschichtung muss vor der Versiegelung mit einem grünen oder schwarzen Schleifpad mattgeschliffen werden.

Untergrundtemperatur: mindestens +12 °C, 3 K über dem Taupunkt

Haftzugfestigkeit, Mittelwert: 1,5 N/mm²

Haftzugfestigkeit, kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm²

Technisches Merkblatt

StoPur WV 200 transparent

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +12 °C
Maximaltemperatur: +25 °C

Verarbeitungstemperatur:
Mindesttemperatur: +12 °C
Maximaltemperatur: +25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit:
Minimal: 30 %
Maximal: 80 %

Verarbeitungszeit

Bei +12 °C: ca. 70 Minuten
Bei +23 °C: ca. 60 Minuten

Mischungsverhältnis

Komponente A : Komponente B
A : B
100,0 : 11,0 Gewichtsteile

Materialzubereitung

Hinweise:

- Die Komponente A und die Komponente B werden im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert und gemäß den nachfolgenden Angaben gemischt.
- Die Reihenfolge der Handlungsschritte "Material zubereiten" einhalten.
- Die Materialtemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C.
- Die Temperatur aller Komponenten liegt zwischen +15 °C und +25 °C.

Mischdauer:

- Die Länge der Mischdauer richtet sich nach der Materialtemperatur und der Umgebungstemperatur.
- Jedes Gebinde gleich lang mischen.

Mögliche Folgen einer zu langen oder zu kurzen Mischdauer:

- Wird das Produkt zu lange gemischt, verkürzt sich die Zeit für die Verarbeitung.

Material zubereiten:

1. Die Komponente A aufrühren.
2. Die Komponente B restlos zugeben.
3. Die Komponenten so lange mischen, bis der Härter gut verteilt ist, die Mischung homogen ist und eine schlierenfreie Masse entsteht.

Rührwerk: langsam laufendes Rührwerk, maximal 300 U/min

Mischdauer: mindestens 3 Minuten

4. Darauf achten, dass das Mischgerät die Bodenbereiche und die Randbereiche des Mischbehälters erfasst. Der Härter muss gleichmäßig verteilt sein.

Technisches Merkblatt

StoPur WV 200 transparent

5. Die Mischung in einen sauberen Behälter umfüllen. Die Komponenten nochmals mischen.
6. Nach dem Mischen das Material über ein Lacksieb in ein sauberes Gefäß umfüllen und nochmals durchmischen. Dieser Vorgang beseitigt beim Anmischen entstandene Verklumpungen.

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	als Versiegelung	0,1 - 0,15	kg/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			
Beschichtungsaufbau	1. Untergrund vorbereiten. 2. Versiegeln: StoPur WV 200 transparent 3. Einpflegen: StoDivers P 120		
Applikation	1. Den Untergrund vorbereiten. 2. Versiegeln: - StoPur WV 200 transparent - Das Produkt gleichmäßig im Kreuzgang applizieren. Werkzeuge: kurzflorige Walze - Verbrauch: ca. 0,1-0,15 kg/m², abhängig vom Untergrund - Hinweis: Um Rollansätze zu minimieren, die Versiegelung gleichmäßig im Kreuzgang applizieren. - Empfehlung: Ein Abstreifgitter verwenden. 3. Optional einpflegen: - StoDivers P 120 - Das Produkt gleichmäßig und dünn applizieren. Werkzeuge: feuchter Wischmopp - Das Produkt 20-30 Minuten trocknen lassen. - Bei weiteren Arbeitsgängen: Das Produkt quer zum vorherigen Arbeitsgang applizieren. - Verbrauch: ca. 30-50 ml/m², abhängig vom Arbeitsgang - Hinweis: Die Versiegelung frühestens 2 Tage nach der Applikation einpflegen. Überlappungen vermeiden. - Je nach erwarteter Belastung: Das Produkt in mehreren Arbeitsgängen applizieren. - Die Trockenzeiten zwischen den Arbeitsgängen einhalten.		

Technisches Merkblatt

StoPur WV 200 transparent

Hinweise:

Versiegelung:

- Schichtdicke: < 0,5 mm
- Die Schichtdicke verringert sich durch mechanische Nutzung. Dadurch kann sich die Nutzungsdauer verkürzen.
- Bei der Versiegelung können Rollansätze entstehen.

Weichmacherbeständig:

- StoPur WV 200 transparent ist nicht weichmacherbeständig.
- StoDivers P 120 ist nicht weichmacherbeständig !

Bei einer Versiegelung mit StoPur WV 200 transparent:

- Eine Farbtonveränderung der Beschichtung ist möglich.
- Der Farbton wird heller, vor allem bei dunklen und brillanten Farbtönen.

Verarbeitung von wässrigen Beschichtungssystemen:

- Auf ausreichenden Luftwechsel achten. Zugluft vermeiden.
- Unterschiedlicher Materialauftrag, zu hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen können zu optischen Beeinträchtigungen führen, z.B. Glanzgradunterschiede.

Glanzgrad erhöhen:

- Der Glanzgrad wird durch die Einpflege mit StoDivers P 120 erhöht.

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

staubtrocken: nach ca. 3 Stunden
 begehbar: nach ca. 12 Stunden
 vollständig erhärtet: nach ca. 7 Tagen
 Alle technischen Daten sind Näherungswerte und wurden, falls nicht anders angegeben, bei Normklima +23 °C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und am Standardfarbton RAL 7032 ermittelt.

Reinigung der Werkzeuge

Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
 Reinigungswasser/Spülwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.
 Abgebundenes Material mechanisch entfernen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

1. Die allgemeinen Verarbeitungshinweise beachten:
 - siehe www.stocretec.de, Produkte
 - siehe Technisches Handbuch, Anhang
2. Die Ausführungsanweisung beachten.

Liefern

Artikelnummer

Bezeichnung

Gebinde

Technisches Merkblatt

StoPur WV 200 transparent

	04446/001	StoPur WV 200 transparent	8,07 kg Set
Lagerung			
Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		
Lagerdauer	Die beste Qualität im ungeöffneten Originalgebinde wird bis zum Ablauf der Mindesthaltbarkeit gewährleistet. Die erste Ziffer der Chargennummer ist die Endziffer des Jahres. Die zweite und dritte Ziffer geben die Kalenderwoche an. Beispiel: 1450013223 - Mindesthaltbarkeit bis Ende Kalenderwoche 45 im Jahr 2021. Siehe Verpackung des Produktes		
Kennzeichnung			
Produktgruppe	Versiegelung		
Sicherheit	Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt. Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.		
Besondere Hinweise			
Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.			

Sto Ges.m.b.H.
Richtstraße 47
A - 9500 Villach
Telefon: 04242 33-1330
www.sto.at